

DESCRIPCIÓN:

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.

APLICACIÓN:

Perfil metálico en forma de "C" utilizado, en el sistema de tabiquería de yeso laminado - tabiquería cartón yeso, como elemento vertical portante en tabiques y trasdosados.

Presenta un alma que contiene unas perforaciones de forma ovalada, con el fin de facilitar el paso de instalaciones.

Las caras laterales o alas muestran un moleteado en toda su longitud para facilitar la labor de atornillado y fijación de las placas de cartón yeso.


CARACTERÍSTICAS MATERIAL:

Características	Descripción	Valor	Normativa
Material	Acero galvanizado bajo en carbono	-	UNE - EN 10346 UNE - EN 10143
Grado de dureza	DX 51 D	-	
Recubrimiento	ZINC (Z)	-	
Recubrimiento mínimo	Z – 140 g/m ²	-	
Reacción al Fuego	A 1 – No combustible	-	
Límite Elástico	Re, N/mm ²	≥ 140	
Resistencia a tracción	RM, N/mm ²	≥ 270	
Alargamiento hasta rotura	A ₈₀	≥ 22 %	

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO:

Producto	Unidades / Paquete	Unidades / Palé
Montante - 36	12	432
Montante - 46	12	360
Montante - 70	12	240

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO:



	Características	Valores	Tolerancias	Normativa
Montante - 36	Espesor "E" (mm)	0,60	-0,05 / +0,05	UNE – EN 14195
	Cota "A" (mm)	36	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	35	± 0,5	
	Cota "C" (mm)	35	± 0,5	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,538	-	
Montante - 46	Espesor "E" (mm)	0,60	-0,05 / +0,05	
	Cota "A" (mm)	45,7	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	37,1	± 0,5	
	Cota "C" (mm)	34,1	± 0,5	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,581	-	
Montante - 70	Espesor "E" (mm)	0,60	-0,05 / +0,05	
	Cota "A" (mm)	70	± 0,5	
	Cota "B" (mm)	36,5	± 0,5	
	Cota "C" (mm)	34	± 0,5	
	Peso (Kgr./m.l.)	0,646	-	
	Dimensión angular	-	± 2°	
Longitud		≤ 3.000 mm	±3 mm	
		De 3.000 a 5.000mm	±4 mm	
		> 5.000	±5 mm	

COTAS PERFORACIÓN:

