



DATOS TECNICOS

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

José Abascal 59, 28003 Madrid



VALSEC



VALSEC



VALSEC



VALSEC

Declaramos que el hormigón seco **HORMISEC H-25** cumple con las siguientes características técnicas.

Producto: **HORMISEC H-25**

Uso previsto: Hormigón seco de uso corriente dentro de los límites establecidos en la ficha técnica del producto

Hormigón seco tipo: **H-25**

Agua de amasado	Aprox 10 %
Consistencia: <i>UNE-EN 83313</i>	6 a 9 cm
Densidad aparente: <i>UNE-EN 1015-6</i>	2000 kg/m ³
Contenido de cemento	≥ 275 kg/m ³
Tamaño máximo de árido	12 mm
Tiempo de utilización	Aprox. 90 min
Resistencia a compresión: <i>UNE-EN 83304</i>	≥ 25 N/mm ²

Los resultados de rotura de probeta son meramente informativos, basados en los ensayos efectuados por nuestro laboratorio interno de control de calidad.

2009 Rev0