

# ULTIPRO



10-11 litros



Tiempo de fraguado



Secado



## PASTA DE JUNTAS RÁPIDA 1 HORA

### UTILIZACIÓN

- > Pasta en polvo formulado especialmente para el tratamiento de todo tipo de juntas de placa de yeso laminado de bordes afinados, en combinación con una cinta de papel.
- > Formulado especialmente para acelerar los tiempos de fraguado.
- > Subcapa de imprimación para placas de yeso.

### COMPOSICIÓN

- > Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

### MODO DE EMPLEO

- > Mezclar la pasta con 10-11 litros de agua por saco de 25kg de producto.
- > Antes del tratamiento de las juntas propiamente dicho hay que rellenar los huecos entre los paneles que no hagan junta y tapar diversas irregularidades (desconches, degradación del paramento).
- > La aplicación se hace a mano "untando" los bordes biselados con una espátula de 10 o 15 cm y colocando la cinta (cara perforada contra la pasta).
- > A continuación, se da una pasada de acabado, se deja secar y, para terminar, se ocultan la cinta y la cabeza de los tornillos.
- > En caso de ángulos verticales salientes, emplear una cinta armada con la armadura del lado de la placa o un perfil angular metálico. Repetir de nuevo el proceso.
- > Tiempo de fraguado: 1 hora.

### RECOMENDACIONES

- > Respetar las cantidades de agua recomendada
- > La temperatura durante la aplicación y el secado debe de estar comprendida entre los +5°C y 30°C.
- > No aplicar sobre soportes húmedos o helados.
- > No usar pasta que haya empezado a endurecer.
- > Fijar las placas de yeso según la norma DTU 25.41.
- > Antes de tratar las juntas, las placas recortadas se deben biselar y limpiar de polvo. También es necesario rellenar los huecos entre placas que hayan quedado mal unidos y reparar los posibles desperfectos.
- > La siguiente capa se puede dar 2 horas después de la aplicación de la primera pasada.

### CONSUMO

- > Aproximadamente 350 g/m<sup>2</sup> de placas.

### CONSERVACIÓN

- > 9 meses en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.