

A01 ArcelorMittal Zaragoza, S.A.
Long Carbon Steel Europe
Parcela C1-11 del Parque Tecn. de Reciclado "López Soriano"
Carretera de Torrecilla de Valmadrid, km. 1,95
Barrio de la Cartuja Baja
50720 ZARAGOZA-SPAIN
TELEF. (976) 46 61 71 - FAX (976) 51 29 11



CLIENTE

Información online en www.ris.arcelormittal.net

ALBARAN DE SALIDA ZAR 380187				MATERIAL EXPEDIDO Y CERTIFICADO POR		AENOR
				ARCELOMITTAL ZARAGOZA, S.A. Parcela C1-11 del P.T.R. "López Soriano" Carretera de Torrecilla de Valmadrid, km. 1,95 Barrio de la Cartuja Baja 50720 ZARAGOZA-SPAIN. TELEF. (976) 46 61 71 - FAX (976) 51 29 11		 Empresa Registrada 09-0003/1993
DATOS DEL PEDIDO		DATOS DEL CLIENTE		ALBARÁN		
AD7	Nº	FECHA	S/PEDIDO	FECHA	FECHA	
	09-N-68264	29/3/10	1002793721	29/3/10	13/4/10	
A06.1 CLIENTE			DESTINO		DIRECCIÓN DE DESCARGA	
MATERIALES SIDERURGICOS, S.A. PG LA FRAILA, 1 -C/ DIAMANTE, 1- 28960 HUMANES DE MADRID MADRID			MADRID ESPAÑA ESPAÑA		MATERIALES SIDERURGICOS, S.A. POLIG. LA FRAILA, C/DIAMANTE HUMANES MADRID CAMIÓN EN HUMANES	
LISTA DE PAQUETES						
S 275 JR+M - EN 10025-2/2004						
Nº PAQUETE	DENOMINACION		LONGITUD	BARRAS	Nº COLADA	PESO (Kg)
	S17		S13	S13	S20	S14
79899588674714	ANG 40x4 M.M.		6,1 m.	169	110183	2.485
79899588676502	ANG 40x4 M.M.		6,1 m.	169	110183	2.482
2 paquetes			338 barras		4.967 Kg	

A02 EN 10204/3.1		CERTIFICADO DE CALIDAD - QUALITY CERTIFICATE										A03				
S 275 JR+M - EN 10025-2/2004														(901/902/903)		
Tolerancias dimensionales y de forma - Tolerances on shape and dimensions : EN 10.056-2																
C70.E		COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)														
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	C	Mn	Si	P	S	N	V	Cr	Cu	Ni	Mo	Nb			Cev
S17	S20	S17	S19	S20	S14	S18	S19	S21	S18							
L-40x4	110183	,13	,52	,17	,029	,025	,010	,003	,179	,475	,139	,027	,002			,30
		PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES							FLEXIÓN POR CHOQUE IMPACT TEST							
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	ReH MPa	Rm MPa	A% L0=5.65VSo		Doblado 180°		°C	KV300	V1 J.	V2 J.	V3 J.	Media J.			
S17	S20	S17	S19	S19		S20		S20	S201	S20		S20				
L-40x4	110183	340	469	30,9				+20°		60	60	56	59			

1 análisis

D01. Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.

Productos terminados en caliente de aceros para estructuras

Usos previstos: construcción de edificios e ingeniería civil

El poseedor final del acero es el responsable de su correcta gestión medioambiental (Ley 11/1997 y RD 782/1998)

201

Merouane Lakzhal

TRANSPORTISTA		TARA (Kg)	BRUTO (Kg)	NETO (Kg)
URRIZOLA SALABERRIA J.A. KAROBIETA AUZOA 29 HERNANI GUIPÚZCOA N.I.F. 15982602V		16.180	40.240	4.967
OPERADOR DE TRANSPORTE		VEHICULO / REMOLQUE		POR EXPEDICIONES
TRUCK STEEL, S.L.TDA. POLIG. ERREKALDEA-CALLE A, Nº 3 31191 BERIAIN (NAVARRA) ESPAÑA C.I.F. B31951480		3178CXC / R1969BBN ANDONIO URRIZOLA D.N.I. 15982602		Mariano Lorbés 10:55 13:25
Zaragoza, martes, 13 de abril de 2010				