



Cinta butílica selladora de alto poder adhesivo
protegida con una lámina de aluminio reforzado

Flashing
Tapes

Producto

Butil band Star es una cinta autoadhesiva compuesta por una película de masilla en base butilo protegida y reforzada por un compuesto de aluminio y poliéster con acabado en varios formatos y colores.

Butil band Star se adhiere sin problemas sobre materiales de obra, por ejemplo vidrio, cemento, madera, metal, etc así como la mayoría de los plásticos.

Características

- Resiste al desgarro
- Impermeabiliza y sella (rellena fisuras)
- Resiste los rayos U.V.A. (intemperie)
- Nula migración de aceites
- Máxima adherencia a bajas temperaturas
- Muy estable frente a las altas temperaturas
- No contiene solventes

A&S
BUTIL - BAND®

Preparación Superficie

Butil band Star es compatible con la gran mayoría de los soportes empleados en la construcción, no obstante es necesario que estos se encuentren secos, limpios y no deben presentar impurezas. Así mismo recomendamos la utilización de nuestros “**primers**” siempre que se tengan dudas respecto al soporte ó este sea poroso. La utilización de los primers ha de ser siempre bajo la supervisión de nuestros técnicos ya que el uso incorrecto del mismo puede incidir en el buen funcionamiento de la cinta.

Butil band Star no necesita herramientas para su colocación.

Instalación





- Preparar la superficie
- Elegir ancho y acabado de cinta
- Retirar el papel siliconado
- Presionar fuerte para evitar la formación de burbujas
- Comprobar y asegurar el pegado

CARACTERÍSTICAS

VALOR

TEST

Standard Thickness	0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.5 mm	-
Compound Colour	Grey	-
Tensile Strength	Long. >150 N/50mm Trans. >150 N/50mm	EN 12311-1
Elongation at Break	Long. > 20% Trans. > 20%	EN 12311-1
Solids	100%	-
Specific Weight	1.4 g/cm ³	ASTM D 792
Peel Adhesion 90°	≥ 90 N	ASTM D 1000
Loop Tack Test	≥ 80 N	ASTM D 6195
Probe Tack Test	≥ 8.0 N	ASTM D 2979
Vertical Flow	0 mm	ISO 7390
Application Temperature	0°C / +40°C	-
Service Temperature	-30°C / +90°C. Up to 160°C for max. 24h.	-



Notas Importantes

Almacenamiento; La calidad y las características de los materiales permanecen inalterables durante un gran periodo de tiempo, no obstante aconsejamos su utilización dentro de los 12 meses seguidos a su fabricación. Para un correcto almacenamiento se debe colocar en un lugar seco, cubierto y entre 5 y 35°C a temperaturas por encima de 50°C pueden presentar dificultades de aplicación. **Seguridad e Higiene;** el producto no está catalogado como peligroso, por lo que un normal uso del mismo por personas capacitadas no debe entrañar situaciones de riesgo. Mantener fuera del alcance de los niños. Existe bajo petición la hoja de Seguridad del producto.

Clasificación para Transporte: Sin aplicar

Clasificación Inflamabilidad:

M1 (UNE 23727:1990- UNE 23721:1990).

Clase de reacción al fuego :

E (EN 11925-2 EN 13501-1)

El fabricante no se responsabiliza del mal uso, empleo ó aplicación de los productos. Los butilos son sensibles a los solventes , son selladores plásticos, por lo que no deben utilizarse como elementos de fijación, ni en aplicaciones que deban soportar grandes pesos. Queda a disposición del aplicador el control de la compatibilidad del soporte, así como el control de la temperatura de aplicación y trabajo.

Presentación

Longitud Estándar : 10 mtrs LG

Grosor Estándar : 0,6 - 0,8 - 1- 1,2 mm.

Anchura Estándar: 5-7,5-10-15-20-25-30cm

Bajo pedido podemos fabricar anchos, largos y grosores distintos.

ADHESIVOS Y SELLADORES SL

Parq Emp NEINOR Ed 9 Nave 14
28880- Meco- (MADRID) –España
Telf 902 907 439
Fax 91 830 72 94

www.butilband.com

www.butilband.com
ays@butilband.com

A&S