

# SOPRAMASTIC 200

SOPRAMASTIC 200 es una masilla de sellado y pegado no reticulable a base de caucho sintético plastificado con betún.

## VENTAJAS

- Hecho con asfalto refinado seleccionado, reforzado con fibra y aditivos de disolventes de petróleo alifáticos y aromáticos.
- Formulado para ser muy consistente, lo que permite ampliar una película de un espesor considerable que se adapte a soportes irregulares de acabado mineral o con fibras.
- Buena absorción por los tejidos a la vez que se adquiere una correcta capa adhesiva.
- Excelente resistencia a las altas temperaturas.
- Elástico, duradero y resistente al agua.
- Fácil de aplicar.
- Secado rápido.



## APLICACIÓN

- **SOPRAMASTIC 200** se utiliza como masilla de unión de la impermeabilización bituminosa. Es compatible con productos bituminosos (lámina bituminosa, placas bituminosa, oxiasfalto, etc).
- Como sellante y llenado de juntas.
- **SOPRAMASTIC 200** es utilizable sólo en exteriores.

## NORMATIVA

- Fabricado bajo Sistema control de Calidad de acuerdo a la ISO 9001 y sistema de control medioambiental ISO 14001.

## IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

## PUESTA EN OBRA

- **SOPRAMASTIC 200** se ha de usar en soportes limpios y saludables.
- Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas.
- El tiempo de secado es entre 4 y 24 horas dependiendo de las condiciones externas y del ancho del cordón aplicado.
- Los cartuchos de 310 ml se pueden utilizar con una pistola de cartucho estándar.



## PRECAUCIONES

- **SOPRAMASTIC 200** es un producto inflamable.
- Almacene en un lugar fresco y seco.
- Observar las precauciones indicadas en el embalaje.

Salud, seguridad y medio Ambiente:

- Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                | SOPRAMASTIC 200                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartucho       | 310 ml                                                                                                                          |
| Cartuchos/caja | 20                                                                                                                              |
| Cajas/pallet   | 91                                                                                                                              |
| Rendimiento    | Sobre soporte plano, promedio entre 400 g/m <sup>2</sup> y 600 g/m <sup>2</sup> , según el tipo y la irregularidad del soporte. |
| almacenaje     | Almacene en un lugar fresco y seco.                                                                                             |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS              | MÉTODO DE ENSAYO | SOPRAMASTIC 200                         | UNIDAD            |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Color                        | -                | Negro                                   | -                 |
| Compuesto                    | -                | Caucho sintético plastificado con betún | -                 |
| Masa volumétrica a 20°C      | ISO 2811-1       | 1,1 ±0,5                                | g/cm <sup>3</sup> |
| Resistencia a la temperatura | -                | -20 a +80                               | °C                |
| Punto de inflamación         | ASTM D56         | 27                                      | °C                |
| Fluencia                     | EN ISO 7390      | Nula a temperaturas de utilización      | -                 |
| Temperatura de aplicación    | -                | +5 a +35                                | °C                |
| Penetración del cono a 25 °C | NF T60-119       | 175 ±25                                 | dmm               |

### IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.