



DATOS TECNICOS

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

José Abascal 59, 28003 Madrid



Declaramos que el hormigón seco **HORMISEC H-30** cumple con las siguientes características técnicas.

Producto: **HORMISEC H-30**

Uso previsto: Hormigón seco de uso corriente dentro de los límites establecidos en la ficha técnica del producto

Hormigón seco tipo: **H-30**

| | |
|--|------------------------------|
| Agua de amasado | Aprox 12 % |
| Consistencia: <i>UNE-EN 83313</i> | 6 cm |
| Densidad aparente: <i>UNE-EN 1015-6</i> | 2000 ± 200 kg/m ³ |
| Contenido de cemento | ≥ 300 kg/m ³ |
| Tamaño máximo de árido | 12 mm |
| Tiempo de utilización | Aprox. 90 min |
| Resistencia a compresión: <i>UNE-EN 83304</i> | ≥ 30 N/mm ² |


Nombre: A. Alonso
Cargo: Gerente Calidad

Los resultados de rotura de probeta son meramente informativos, basados en los ensayos efectuados por nuestro laboratorio interno de control de calidad.

2009 Rev0