



CINTA DE ALUMINIO POROSA

DESCRIPCIÓN

Cinta de aluminio porosa para protección de cantos de placas de policarbonato celular contra el musgo, los insectos y las algas. La construcción de esta cinta transpirable funciona en armonía con las propiedades físicas de las láminas sobre las que se puede aplicar. Las variaciones de temperatura no tienen efectos apreciables sobre las características de esta cinta.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia; buena resistencia al agua y al fuego, y excepcional resistencia a los cambios de temperatura y al envejecimiento.



COMPOSICIÓN Y DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO	CINTA DE ALUMINIO TRANSPIRABLE	<u>NORMATIVA APLICABLE</u>
Respaldo/ Cinta / Papel de tela	Papel 120 grs./ 165μ/ 0,65 mm	ISO 536
Espesor total del film con el adhesivo	350μ	AFERA 5006
Material portante	Papel de aluminio Y de tela	AFERA 5006
Adhesivo	Goma sintética adhesiva y resinas	
Intervalo de temperatura de trabajo	+10° a +70°	
Tensión de rotura	3,5 Kgs./cm	AFERA 5004
Elongación	20%	AFERA 5004
Dimensiones (largoxancho en mm)	10000x38 mm	
Color	Metálico	

Los valores anteriores han de considerarse como valores típicos.

TOLERANCIAS

Peso y espesor: ±10%
Ancho: ±3 mm.
Longitud: ±0,5%

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses cuando se almacena en condiciones de temperatura de 21°C; 50% de humedad relativa, y fuera de la exposición directa a la luz solar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Es esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie sobre la que se aplica la cinta, esté limpia, seca, y libre de grasa, aceite u otros contaminantes.

USO DEL PRODUCTO

Es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es adecuado para el propósito particular que se pretende, así como su método de aplicación.

Se obtendrán buenos resultados cuando se aplique sobre una superficie limpia, seca y con una presión adecuada, a una temperatura de trabajo de entre 10°C y 40°C

SODIPLAS, S. L., Y SODIPLAS NORTE, S. L., se reservan el derecho al cambio total o parcial de las características descritas sin necesidad de previo aviso



BARCELONA
C/ M^a Aurelia Capmany, S/N . Nave "E"
P. I. Clot d'em Tufau
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)



ASTURIAS
Plaza Cabo Noval, 1 – 1º B
33510 Pola de Siero (Asturias)

Almacén
P. I. de Asipo, calle "C", 74
33428 Llanera (Asturias)