

## ARENA NATURAL RENTADA 0/2 mm

## ARENA NATURAL LAVADA 0/2 mm

### Designació normativa (UNE EN 146901): AF-0/2-R-S-R

Descripció: Àrid de granulometria molt fina i principalment silícica, d'aspecte blanquinós. Sotmès a un procés de neteja i classificació.

### Designación normativa (UNE EN 146901): AF-0/2-R-S-R

Descripción: Árido de granulometría muy fina y principalmente silílica, de aspecto blanquinoso. Sometido a un proceso de limpieza y clasificación.

#### Aplicacions:

Apte com a arena correctora per a corbes granulomètriques de formigons i prefabricats, per a barreges bituminoses de carretera i per a usos generals en jardineria.

Fabricació de susbtrats i construcció d'instal.lacions esportives (futbol platja...)

UNE EN 12620 Formigons (formigó estructural, paviments de carreteres, prefabricats).

UNE EN 13139 Morters (altres usos)  
UNE EN 13043 Tractaments superficials i mescles bituminoses (no aptes per a capes de rodadura).

Soterrament de diposits, rases de serveis, etc...

#### Aplicaciones:

Apto como arena correctora para curvas granulométricas de hormigones y prefabricados, para mezclas bituminosas de carretera y para usos generales en jardinería.

Fabricación de sustratos i construcción de instalaciones deportivas (futbol playa...)

UNE EN 12620 Hormigones (hormigón estructural, pavimentos de carreteras, prefabricados).

UNE EN 13139 Morteros (otros usos)  
UNE EN 13043 Tratamientos superficiales y mezclas bituminosas (no aptos para capas de rodadura).

Recubrimiento de depositos, zanjas de servicios, etc..

| ASSAIG  | CATEGORIA         |                     |                       | NORMA                |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Granulometria<br>Granulometría                            | UNE 12620<br>Gf85 | UNE 13043<br>Gf85   | UNE 13139<br>Cat nº 1 | UNE EN 933-1         |
| Contingut en fins<br>Contenido en finos                   |                   | f <sub>3</sub>      |                       | UNE EN 933-1         |
| E.A.<br>E.A.  |                   | ≥ 76                |                       | UNE EN 933-8         |
| Blau de metilé<br>Azul de metileno                        |                   | MB <sub>F</sub> 10  |                       | UNE EN 933-9         |
| Clorurs solubles en aigua<br>Cloruros solubles en agua    |                   | < 0.02%             |                       | UNE EN 1744-1 (7)    |
| Cont. Total de Sofre<br>Cont. Total de Azufre             |                   | < 0.10%             |                       | UNE EN 1744-1 (11)   |
| Sulfats solubles en àcid<br>Sulfatos solubles en ácido    |                   | AS <sub>0.8</sub>   |                       | UNE EN 1744-1 (2)    |
| Contingut de Mat. Orgànica<br>Contenido de Mate. Orgánica |                   | Sense mat. orgànica |                       | UNE EN 1744-1 (15.1) |

Les instruccions d'ús es confeccionen segons els nostres assajos i coneixements i no suposen cap compromís. Les dades aquí reproduïdes són una guia general. La responsabilitat de l'empresa es limitarà al valor de la mercaderia utilitzada. **arenesbellpuig** es reserva el dret de modificar la fitxa tècnica sense avís previ.

Las instrucciones de uso se confeccionan según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso alguno. Los datos aquí reproducidos son una guía general. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía utilizada. **arenesbellpuig** se reserva el derecho de modificar la ficha técnica sin previo aviso.

